



CRIZ

PRODUKTINFORMATION

STARK™ Reflex används när du önskar en reflekterande värmetransfer och kan beställas i alla färger. Den solida färgen skall följa Pantone solid coated eller vår standardfärgkarta. STARK™ Reflex trycks i max 7 st färger.

STARK™ Reflex har en lagringstid på **1** år. STARK™ Reflex värmetransfer klarar industritvätt upp till 85°C & torktumlning. Applicerad värmetransfer håller plaggets livslängd. Produkten är helt ftalatfri och certifierad enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

** Kontrollera att värmetransfern är till din belåtenhet vad gäller färg och utförande. Skulle produkten inte motsvara dina förväntningar så kontakta oss före du applicerar transfern på plaggen. Vi har nöjd kund garanti.*

APPLICERING

De värden vi här rekommenderar är att se som generella rekommendationer. Det bästa resultatet får du som köpare av våra produkter om du testar med just din påvärmningsmaskin. Vi använder själva vår egen Hot 2000 påvärmningsmaskin för huvuddelen av våra tester.

STARK™ Reflex har ett temperatur användningsområde som är mellan 115°C till 180°C
Tiden kan varieras mellan 8-20 sekunder.

Tryckinställningen 4-7 bar är bra värden för våran HOT 2000 värmepress.

LAGRINGSTID & TVÄTTRÅD

STARK™ Reflex har en lagringstid med bibehållen vidhäftning på minst 1år. STARK™ Reflex värmetransfer klarar kemtvätt & industritvätt upp till 85°C. Stryk ej direkt på dekalen, den kan då smälta.

Det fungerar bra att stryka på baksidan av plagget där dekalen är påvärmd.

En grundinställning som fungerar på de flesta textilier är enligt nedan, syntet material kan behöva förkrympas 5sekunder

Tid: 15 sekunder

Temp: 160° C

Tryck: 4-7 bar

(Medium för er med manuell maskin)

DRA BÄRAREN KALL!



KLIPP GÄRNA UT OCH FÄST VID PÅVÄRMINGSMASKINEN!