



## PRODUKTINFORMATION

STARK™ Solid används när motivet har platta färger. Färgerna skall följa Pantone solid coated eller vår standardfärgkarta. STARK™ Solid trycks i max 7 st färger. För beställningar där logotypen innehåller fler än 7 färger trycks den som STARK™ Process.

STARK™ Solid har en lagringstid på minst 5 år. STARK™ Solid klarar industritvätt upp till 85°C & torktumling. Applicerad värmetransfer håller plaggets livslängd. Produkten är helt ftalatfri och är certifierad enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

*\* Kontrollera att värmetransfern är till din belåtenhet vad gäller färg och utförande. Skulle produkten inte motsvara dina förväntningar så kontakta oss före du applicerar transfern på plaggen. Vi har nöjd kund garanti.*

## APPLICERING

De värden vi här rekommenderar är att se som generella rekommendationer. Det bästa resultatet får du som köpare av våra produkter om du testar med just din påvärmningsmaskin. Vi använder själva vår egen Hot 2000 påvärmningsmaskin för huvuddelen av våra tester.

STARK™ Solid har ett temperaturändningsområde som är mellan 115°C till 180°C  
Tiden kan varieras mellan 8-20 sekunder.

Tryckinställningen 4-7 bar är bra värden för våran HOT 2000 värmepress

## LAGRINGSTID & TVÄTTRÅD

STARK™ Solid har en lagringstid med bibehållen vidhäftning på minst 5år. STARK™ Solid värmetransfer klarar kemtvätt & industritvätt upp till 85°C. Stryk ej direkt på transfern, den kan då smälta.

Det fungerar bra att stryka på baksidan av plagget där transfern är påvärmad.

En grundinställning som fungerar på de flesta textilier är enligt nedan, syntet material kan behöva förkrympas 5sekunder

**Tid:** 15 sekunder

**Temp:** 160° C

**Tryck:** 4-7 bar

(Medium för er med manuell maskin)

**DRA BÄRAREN VARM /KALL**



**KLIPP GÄRNA UT OCH FÄST VID PÅVÄRMNINGSMASKINEN!**